

1448 B、F 通用玻璃丝包线浸渍树脂

■组成：

耐热聚酯树脂、环氧树脂、固化剂配以助剂、溶剂。

■特性：

耐热等级 B、F 级，单组份。

树脂附着力强、干燥快、机械强度高、制得的玻璃丝包线耐潮气不发生铜绿等优点。此产品不提高成本但全面提高了 B 级丝包线的性能水平。

■工艺性能：

序号	指标名称	实验条件	单位	指标值
1	外观	试管法，目测		棕色透明液体，无机械杂质
2	粘度	4 号粘度计，23±1°C	s	50—120
3	固体含量	150±2°C，1h	%	50—55
4	干燥时间	150±2°C	min	≤60

■电性能及其他：

序号	指标名称	实验条件	单位	指标值
1	工频电气强度	常态时	MV/m	≥70
2	体积电阻率	常态时	Ω·m	≥1×10 ¹²

■使用工艺：

本产品可采用浸涂法施工，或按玻璃丝包线涂装工艺施工，施工时可用专用稀释剂 1448—X 调整粘度。一般卧式机 280-340°C，立式机为 180-200°C。

■包装：

产品分为单组分包装，采用铁桶密封包装大桶 180KG、小桶 17KG。

■储存期：

产品储存在阴凉、通风的库房里，分组份存放在原密封包装容器内，从出厂日起为 6 个月。

■重要提示：

- 1、本产品为易燃易爆材料，严禁烟火；本产品严禁与其他产品混用。
- 2、用户在正式采用我公司供应的产品前均有责任进行试用和评估，自行确定 技术参数。我公司所提供的技术意见均出自诚意，但并不保证适用于所有的产品和场合，以上数据均仅供使用者参考。
- 3、由于我公司提供的工艺和适用范围在实施过程中均非我公司所能控制，因而非本产品质量问题所引起的后果本公司将不予承担。

嘉兴市清河高力绝缘有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲工业区信达路 电话：0573—82792001 传真：0573—82791711 邮编：314031

E — mail:Qinghejy@vip.163.com Net address:Http://www.Qinghe — material.com