

1039 B 级玻璃丝包线浸渍漆

■ 组成:

聚酯树脂、催干剂、有机溶剂。

■ 特性:

耐热等级 B 级，单组份。

具有优越的电性能、较强的粘着力和抗潮能力。

■ 应用:

用于各种规格的玻璃丝包线（包括双玻璃丝包线、漆包线、云母玻璃丝包线）粘结、绕包线的粘结，结构相容性好。

■ 工艺性能:

序号	指标名称	试验条件	单位	指标值
1	外观	试管法，目测		黄褐色透明液体，无机械杂质
2	粘度	4号粘度计，23±1℃	S	250-310 或根据用户要求
3	酸值		mgKO H/g	≤12
4	固体含量	110±2℃，2h	%	≥45
5	干燥时间	150±2℃	H	≤2

■ 电性能及其它:

序号	指标名称	试验条件	单位	指标值
1	工频电气强度	常态时	MV/m	≥45

■ 使用工艺:

本产品可采用浸涂法施工，或按玻璃丝包线涂装工艺施工，施工时可用专用稀释剂 1039-X 调整粘度。一般卧式机烘干温度为 280-340℃而立式机为 180-200℃。

■ 包装:

本产品单组份包装，产品密封包装于铁桶中，每桶 180kg 或 17kg。

■ 贮存期:

本产品贮存在阴凉、通风的库房内，存放在原密封包装容器内，从出厂日起为 6 个月。

■ 重要提示:

1. 本产品为易燃易爆材料，严禁烟火；本产品严禁与其它产品混用。

2. 用户在正式采用我公司供应的产品前均有责任进行试用和评估，自行确定技术参数。我公司所提供的技术意见均出自诚意，但并不保证适用于所有的产品和场合，以上数据均仅供使用者参考。

3. 由于我公司提供的工艺和适用范围在实施过程中均非我公司所能控制，因而非本产品质量问题所引起的后果本公司将不予承担。

嘉兴市清河高力绝缘有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲工业区福特路 电话：0573—82792001 传真：0573—

82791711 邮编：314031

E — mail:Qinghejy@vip.163.com Net address:Http://www.Qinghe —
material.com