

# 0840S 玻璃丝包线浸渍树脂

## ■ 组成：

耐热树脂、环氧树脂、固化剂，配以助剂、稀释剂。

## ■ 特性：

耐热等级 F-H 级，单组份。

具有优越的电性能、较强的粘着力、弹性好、浸润性好、不霉变、不回粘、固化温度低、颜色好等优异特性。

## ■ 工艺应用：

用于各种规格的玻璃丝包线（包括双玻璃丝包线、漆包线、云母玻璃丝包线）粘结、绕包，结构相容性好。

0840FS 浸渍树脂明显优于国内目前现有产品，适用于大中型电机电器，尤其是高压电机电器、变压器等设备，0840FS 是产品更新换代的优良浸渍树脂。

## ■ 工艺性能：

序号	指标名称	实验条件	单位	指标值
1	外观	试管法，目测		棕黄色透明，无机械杂质
2	粘度	4号粘度计，23±1℃	s	≥60 或根据用户要求
3	干燥时间	150±2℃	h	1

## ■ 电性能及其它：

序号	指标名称	实验条件	单位	指标值
1	工频电气强度	常态时	MV/m	≥24
2	体积电阻率	常态时	Ω·m	≥1×10 <sup>12</sup>

## ■ 使用工艺：

铜芯放卷，涂漆三次，绕包二次，烘干固化，涂面漆，再烘干，成品收卷。一般卧式机 280-340℃，立式机为 180-200℃。

## ■ 包装：

产品分为单组分包装，采用铁桶密封包装大桶 180KG、小桶 17KG。

## ■ 储存期：

产品储存在阴凉、通风的库房里，分组份存放在原密封包装容器内，从出厂日起为 6 个月。

■ **重要提示：** 1、本产品为易燃易爆材料，严禁烟火；本产品严禁与其他产品混用。

2、用户在正式采用我公司供应的产品前均有责任进行试用和评估，自行确定技术参数。我公司所提供的技术意见均出自诚意，但并不保证适用于所有的产品和场合，以上数据均仅供使用者参考。

3、由于我公司提供的工艺和适用范围在实施过程中均非我公司所能控制，因而非本产品质量问题所引起的后果本公司将不予承担。

## 嘉兴市清河高力绝缘有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲工业区信达路 电话：0573—882792001 传真：0573—

882791711 邮编：314031

E—mail:Qinghejy@vip.163.com  
—material.com

Net address:Http://www.Qinghe