

839—5 聚酯快干漆

■ 组成:

聚酯树脂、溶剂、助剂等。

■ 特性:

耐热等级 F 级，单组份。

常温下粘度低，渗透性好，可低温固化，粘结力强，防潮性能好，电性能优越，具有铁芯防锈性能及表面罩光效果。

■ 应用:

用于小型变压器 电子元件绝缘处理 以及电器、电机铁芯表面防锈处理。

■ 工艺性能:

序号	指标名称	试验条件	单位	指标值
1	外观	目测		棕黄至红棕色均匀液体，无机械杂质
2	粘度	4号粘度计，23±1℃	S	≤20
3	干燥时间	90℃	H	≤0.5

■ 电性能及其它:

序号	指标名称	试验条件	单位	指标值
1	工频电气强度	常态时	MV/ m	≥80
2	体积电阻率	常态时	Ω·m	≥1×10 ¹²

■ 使用工艺:

本产品用于普通沉浸、连续沉浸和真空浸渍工艺等快干浸漆工艺。可有 839-X 稀释调节粘度。

工件浸漆滴干后，视工件大小，置于 80℃~90℃烘房内烘焙固化 1~2 小时，工件须室温进入烘房，加热升温，升温过程中可关烘房门，但不能锁死，以保安全。

连续沉浸机上，采用固化温度 80℃~90℃烘焙 1~2 小时即可固化完全。

■ 包装:

本产品为单组份，密封包装于 180kg 或 15kg 铁桶。

■ 贮存期:

本产品贮存在阴凉、通风的库房内，存放在原密封包装容器内，从出厂日起为 6 个月。

■ 重要提示:

- 1.本产品为易燃易爆材料，严禁烟火；本产品严禁与其它产品混用。
- 2.用户在正式采用我公司供应的产品前均有责任进行试用和评估，自行确定技术参数。我公司所提供的技术意见均出自诚意，但并不保证适用于所有的产品和场合，以上数据均仅供使用者参考。
- 3.由于我公司提供的工艺和适用范围在实施过程中均非我公司所能控制，因而非本产品质量问题所引起的后果本公司将不予承担。

嘉兴市清河高力绝缘有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲工业区福特路 电话：0573—82792001 传真：0573—

82791711 邮编：314031

E — mail:Qinghejy@vip.163.com Net address:Http://www.Qinghe —
material.com