

1439-3 气干绝缘漆

■组成：

绝缘树脂、固化剂等。

■特性：

耐热等级 B、F 级，双组份。

常温下粘度较低，渗透性好，可在室温下较快干燥、固化、使用方便。

■应用：

用于修补表面漆层损坏，可以表面防锈，配成不同颜色，用于铁芯表面装饰。

■工艺性能：

序号	指标名称	试验条件	单位	指标值
1	外观	试管法，目测		甲组：各种颜色 乙组：棕黄色透明液体
2	适用期	二组份混配后，于 25°C±2°C 下不胶凝	h	≤4
3	气干性	触指干/厚层干燥	min	≤30

■电性能及其它：

序号	指标名称	试验条件	单位	指标值
1	工频电气强度	常态时/23°C±2°C 水浸 24h 后	MV/m	≥80/≥50
2	体积电阻率	常态时/23°C±2°C 水浸 24h 后	Ω·m	≥1×10 ¹² /≥1×10 ¹⁰

■使用工艺：

使用前按甲：乙=1：1（重量份）充分混合均匀，可用 1439-X 专用稀释剂调节粘度。使用时应少配、勤配、以利节约。乙组份用后要密闭盖紧，防止受潮变质。使用时用多少配多少，宜少配、勤配，局部取得经验后再放大使用量。

配漆后，可用刷涂修补漆层和涂刷装饰表面，也可调稀后沉浸处理。

■包装：

本产品分成甲、乙二组包装。甲、乙组份分别用塑料壶包装，每壶 5kg 或 15KG；1302-X 稀释剂用塑料壶包装，每罐 5kg 或 14KG。

■贮存期：

产品贮存在阴凉、通风的库房里，存放在原密封包装容器内，从出厂日起为

6个月。

■重要提示：

- 1、本产品为易燃易爆材料，严禁烟火；本产品严禁与其它产品混用。
- 2、用户在正式采用我公司供应的产品前均有责任进行试用和评估，自行确定技术参数。我公司所提供的技术意见均出自诚意，但并不保证适用于所有的产品和场合，以上数据均仅供使用者参考。
- 3、由于我公司提供的工艺和适用范围在实施过程中均非我公司所能控制，因而非本产品质量问题所引起的后果本公司将不予承担。

嘉兴市清河高力绝缘有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲工业区福特路 电话：0573-82792001 传真：0573-82791711
邮编：314031

E-mail：Qinghejy@vip.163.com

Net address：Http：

//www.Qinghe-material.com